
PRODUKTINFORMATION

UV AtmosFair H

Low Energy für H-UV von Komori

Diese Serie wurde entwickelt, um Druckfarben mit dem neuartigen Strahlersystem H-UV vom Komori zu härten. Die UV AtmosFair H benötigt zum Durchhärten keine kurzwelligen UV-Strahlen. Der Vorteil besteht darin, dass keine Wärmeentwicklung am Strahler entsteht und somit die Stapeltemperatur ähnlich wie bei konventionellen Farben ist. Durch die geringe Wärmeentwicklung ist eine Materialreizung weitgehend ausgeschlossen.

VORTEILE

- Geringer Energieaufwand
- Keine Ozonbildung
- Schnelle Durchhärtung
- Gute Farb-Wasser-Balance
- Schnelles Freilaufen der Platten
- Kann mit und ohne IPA verarbeitet werden
- Diese Serie ist geeignet für alle gängigen Feuchtwerkssysteme

ECHTHEITEN

| | Farbnr. | Licht | Lasur | Sprit | Nitro | Alkali |
|------------------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|
| UV AtmosFair H Y | 60-6205 | 5 | + | + | + | + |
| UV AtmosFair H M | 60-6206 | 5 | + | + | + | - |
| UV AtmosFair H C | 60-6207 | 8 | + | + | + | + |
| UV AtmosFair H K | 60-6208 | 8 | - | + | + | + |

+ Eigenschaft gegeben

- Eigenschaft nicht gegeben

HILFSMITTEL

UV-Verdünner 803

VERARBEITUNGSHINWEIS

Aufgrund der Vielzahl der am Markt befindlichen Substrate wird dringend empfohlen, in einem Vorversuch die Haftungseigenschaften zu prüfen. Gerne steht Ihnen die Anwendungstechnik von Epple unterstützend zur Verfügung.

LAGERUNG

UV-Farben sind nur begrenzt lagerfähig. Wir garantieren bei sachgemäßer Lagerung, die bei ca. 20 °C und vor direktem Sonnenlicht geschützt erfolgen soll, eine Haltbarkeit von 6 Monaten.

Hinweis: Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluß haben, kann eine Garantie für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.